

médias filtrants

T 350



Classement selon ISO 16890: ISO Coarse 45%

*Perte de charge finale selon la norme d'essai des filtres: 200 Pa

Classe selon la norme EN 779:2012 : G3

*Perte de charge finale selon la norme d'essai des filtres: 250 Pa

Grammage: 265 g/m²

Épaisseur: 20 mm

Débit nominal: 5400 m³/h/m²

Vitesse du flux d'air: 1,5 m/s

Efficacité moyenne (A_m): 85,0%

Perte de charge initiale: 29 Pa

Pression finale recommandée pour le remplacement du filtre : 200 Pa

Capacité de rétention de poussières: 697,0 g/m²

14

1. Non-tissés synthétiques – 100 % polyester
2. Très haute capacité de rétention
3. Capacité de rétention maximale
4. Possibilité de régénération
5. Faible perte de charge
6. Longue durée de vie du filtre
7. Faibles coûts d'exploitation
8. Ignifugé (F1 sel la norme DIN 53438)

Matière: Fibres polyester 100 % à structure progressive, thermocollées, offrant une efficacité de filtration élevée du début à la fin de la période d'utilisation.




La très haute résistance mécanique du matériau garantit une stabilité dimensionnelle durant toute la durée de service, même sous des débits d'air élevés. Assure une excellente résistance aux agents chimiques.

Convient à la régénération.

Applications: pour la préfiltration ; dans les filtres à cassette, panneaux filtrants, manchons et filtres coniques.

Peut également être utilisée seule sous forme de nappes filtrantes.

Convient aux bâtiments publics ainsi qu'à l'ensemble des secteurs industriels.



Les valeurs présentées peuvent légèrement varier dans les limites de tolérance. Les données techniques sont basées sur le rapport de laboratoire n° 9401-550.

* La perte de charge finale en conditions d'exploitation doit être vérifiée dans la documentation technique ou consultée auprès du fabricant des équipements utilisés.

* La présente spécification est fournie à titre strictement informatif. Toutes les valeurs techniques indiquées peuvent différer des valeurs réelles dans une tolérance de ±10 %. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des conséquences liées à la sélection de filtres dans des dimensions non standard, effectuée uniquement sur la base de calculs propres à l'utilisateur.

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les spécifications techniques, sans préavis, en raison de l'amélioration continue de nos produits.